

# PVC SU TUTUCU BANTLAR TEKNİK TABLOSU

TS 3078 ve ASTM standartlarına göre :

OZELLİK	STANDART	İSTENEN	AHED PVC SU TUTUCU BANT
ÇEKME DAYANIMI	TS 3078 - ASTM D 812	min 12 N/mm <sup>2</sup>	15 N / mm <sup>2</sup>
UZAMA ORANI	TS 3078 - ASTM D 812	Min % 200 , %225 ort	% 225 , % 240
SERTLİK	TS 3078 - ASTM D 2240	75 -+ 5 Shore "A"	78 SHORE A
BİRİM HACİM KÜTLESİ (YOĞUNLUK)	TS 3078 - ASTM D 792	1,27-+ 0,04 gr / cm <sup>3</sup>	1,28
SU EMME ORANI (24 SAAT )	TS 3078 - 612	En fazla % 1,5	% 0,6
YIRTILMA MUKAVEMETİ	ASTM D 624	15 N / mm	18 N / mm
KUL ORANI	TS 3078	En fazla % 5	% 3
SERVİS İSİSİ		(15 °C / 50 °C)	

**DIN Normuna göre yapılan testler sonrası sonuçlarımız :**

YOĞUNLUK	DIN 53479	1,29 gr/cm <sup>3</sup>
SERTLİK (10 sn. deki) SHORE D	DIN 16726	
SOGUGA DAYANIM (-20 C de)	DIN 16726	
YIRTILMA MUKAVEMETİ	DIN 53363	
UZAMA ORANI	DIN 16726	
ÇEKME MUKAVEMETİ (Hız : 200 mm / dak)	DIN 16726	